

## VCIPAPER FE 70 BIF


Die Korrosionsschutzpapiere **VCIFORCE** FE 70 BIF schützen vor Korrosion metallische Produkte bei Transport und Lagerung. Sie sind beidseitig mit VCI (Volatile Corrosion Inhibitors) imprägniert und eignen sich daher besonders gut als Zwischenschicht zwischen den zu schützenden Produkten. Die Standardgrößen sind in Rollen H 100 cm von 25 kg und Blätter 100x75 cm in Paketen von 20 kg; sie können aber auch in Rollen / Folien mit Größen auf Anfrage geliefert werden.



### Vorteile

- Korrosions-, -Anti-Schock-Schutz, recyclebar
- Sicheres und ungiftiges Produkt, frei von Nitriten und sekundären Aminen
- Entspricht TL 8135-0043
- Entspricht RoHS, TRGS 615 und REACH





# VCI PAPER

Wrapped around your business

## Produktbeschreibung

Korrosionsschutzpapier hergestellt auf der Basis eines neutralen braunen Kraftpapiers, imprägniert beidseitig mit Korrosionsinhibitoren (VCI) und lieferbar in Rollen und Folien. Die Aktivierungsphase der VCI-Substanz beträgt etwa 1 Stunde in einem hermetisch geschlossenen Raum von 1 m<sup>3</sup> bei 20 Grad.

## Technische Daten

Normalerweise kann 1 m<sup>2</sup> Folie bis zu 8/10 m<sup>2</sup> Metalloberfläche schützen. Je mehr sich das zu verpackende Teil in der Nähe des VCI befindet, desto besser ist die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes.

| EIGENSCHAFTEN     |       | NORM            | EINHEIT            | WERT    |
|-------------------|-------|-----------------|--------------------|---------|
| Papiergrammatur   |       | DIN EN ISO 536  | g/m <sup>2</sup>   | Ca. 60  |
| VCI-Grammatur     |       | DIN EN ISO 536  | g/m <sup>2</sup>   | Ca. 10  |
| Gesamte Grammatur |       | DIN EN ISO 536  | g/m <sup>2</sup>   | Ca. 70  |
| Berstfestigkeit   |       |                 | kg/cm <sup>2</sup> | Ca. 2,2 |
| Schutzdauer (*)   |       |                 | monate             | < 24    |
| ZUGFESTIGKEIT     | Läng. | DIN EN ISO 1942 | N/15mm             | > 40    |
| ZUGFESTIGKEIT     | Ouer. | DIN EN ISO 1942 | N/15mm             | > 15    |
| DEHNUNG           | Läng. | DIN EN ISO 1942 | %                  | Ca.1%   |
| DEHNUNG           | Ouer. | DIN EN ISO 1942 | %                  | Ca.2%   |

[\*] gemäß den Anwendungsanleitungen

## Empfohlene Anwendungen

Empfohlen für die Aufbewahrung und den Korrosionsschutz der Eisen- und Nichteisen-Metallen, unterdessen Stahl, Eisen und Gusseisen.

## Richtige Lagerung

In einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor Sonnenlicht und in geschlossenen Behältern aufbewahren, auch bei teilweiser Verwendung (über Nacht, am Wochenende und an Feiertagen). Haltbarkeit von mindestens 24 Monaten. Achtung: Waschen Sie sich Ihre Hände immer gründlich nach der Handhabung mit dem Produkt und vor dem Essen!

Die obigen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der technischen Kenntnisse der Materie, sind unverbindlich und müssen angepasst werden jedoch zu den lokalen Vorschriften in Kraft. Daher sind zivil- und strafrechtliche Rückgriffsansprüche ausgeschlossen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.



**VCI FORCE Protective Packaging**  
via dell'Artigianato, 15 - 41018  
San Cesario s/P (MODENA) ITALY  
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415  
Sito: [www.vciforce.com](http://www.vciforce.com) - Email: [info@vciforce.com](mailto:info@vciforce.com)